





Referencia	Código
Lagrimal o Alfajía 3x50x27 - (21 MPa)	LA35027

Resistencia a la Compresión a los 28 días Mínimo (MPa)

Mínimo (MPa)	
Promedio 2 especímenes	Individual
21	21

Clasificación	
Según su peso	De peso Normal ($\geq 2000 \text{ kg/m}^3$)
Según el control de humedad	Tipo II

	Espesor (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)
Nominal	270	30	500
Estándar	270	30	500
Real	270 ± 1	30 ± 1	500 ± 1



Característica Físicas	
Peso	7 kg
Rendimiento	2 un/ml
Área Bruta	0,3 m ³

Acabado y Apariencia	
Textura	Liso
Color	Gris 
Tolerancia	-El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras. -Los lagrimales pueden presentar pequeñas variaciones en el tono del color debido a la naturaleza de los agregados pétreos con los que se fabrican.

Usos Frecuentes
Se usa para muros de 10, 12 y de 15.

Mantenimiento
-Lavar el mobiliario utilizando jabón neutro específico para concreto, agua y un cepillo de cerdas suaves (no metálicas).

Normas Relacionadas	
Cemento Portland	NTC-121, NTC-321.
Agregados de peso Normal y liviano	NTC-174, NTC-4045