

Pegante capa gruesa plus

weber pega nivel plus



DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS



Tipo de producto

Pegante de color gris ideal para instalación de todo tipo de revestimientos de media, baja y alta absorción tales como cerámico, porcelanato, baldosa de terrazo y bloques prefabricados sobre superficies niveladas y no niveladas en zonas interiores y exteriores. Con un espesor máximo de 30 mm en piso y 20 mm en paredes. Tipo de adhesivo: C2 S1 H1 I1.



Usos

En la instalación de revestimientos cerámicos porcelánicos, gres, mármol y piedras naturales.
Suelos: de concreto y a base de cemento.
Muros: revoques convencionales, concreto y bloques prefabricados.



Características

Aspecto: polvo de color gris.
Composición: pemento gris, áridos de granulometría compensada y aditivos orgánicos.
Densidad del polvo: 1.41 g/cm³
Contenido de sólidos: 100 %.



Presentación

Bolsa plástica de 25 Kg



Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



Propiedades técnicas

Resistencia adhesiva a la tracción N/mm²	
En cerámicos de media-alta absorción.	
Ambiente	≥ 1,0
Tiempo Abierto	
Fraguado estándar	≥ 0,5



Tabla de consumo

Tamaño del Revestimiento (mm * mm)	Llana (mm * mm)	Rendimiento Aprox ⁽¹⁾ (kg/m²)/cm
≤ 300 x 300	10 x 10 o 6 x 10	14-20
≥ 300 x 300	10 x 10 o 12 x 12	14-20

Nota: el consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique y el espesor de la capa.



Características de empleo

Preparación de la Pasta: 6 litros (aprox.) de agua por bolsa de 25 Kg, 24 % peso.

Tiempo de reposo después del amasado: 5-10 minutos

Tiempo en balde: 4 horas (aprox.).

Tiempo para aplicación de fragua/junta/boquilla: 24/48 horas. (dependiendo de las condiciones ambientales).

Tiempo abierto (NTC 6050): > 20 minutos.

Tiempo de corrección: 20 minutos.



Precauciones de uso

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada. Proteger los revestimientos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas. Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape. Garantizar que la superficie de aplicación sea una superficie libre de grasa u otros contaminantes.

Para la instalación de fachadas se deben seguir las recomendaciones y parámetros de construcción sismo resistente establecidas en la norma NSR 10 y utilizar **weber flexible**.

En zonas húmedas y piscinas utilizar **weber piscinas**.

Datos de fabricación

Fabricado por Saint Gobain Weber Colombia, Km 20 CRT Occidente, Mosquera, Cundinamarca.




Modo de uso

Sanear las partes disgregables. Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.

Preparación de la mezcla:

- Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar pegante weber pega nivel plus paulatinamente (6 L por bolsa aproximadamente) y mezclar preferiblemente con batidor eléctrico (500 rpm) o de manera manual hasta obtener una pasta homogénea y cremosa.
- Aplicar el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie para conformar el lleno, sobre este, inmediatamente aplicar pegante adicional usando la parte lisa de la llana hasta lograr el nivel deseado, pero sin superar 30 mm. Si puntualmente se requieren mayores espesores de pegante en pisos, aplicar el producto en capas de máximo 30 mm, y dejar secar 24 h entre capas.
- Utilizar para la instalación de las baldosas con dimensiones superiores a 45 x 45 cm con la técnica de doble encolado, que consiste en aplicar producto sobre el sustrato y en el revés de la baldosa.
- Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aproximadamente. Peinar con la llana para regularizar el espesor y proceder a la colocación.
- Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Transcurrido un tiempo de 24/48 horas, fraguar/emboquillar las juntas con weber color o weber color plus.
- Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.



¡Construimos de la mano contigo!



WEBER COLOMBIA

Km 20 CRT Occidente
Mosquera, Cundinamarca

infoweber



Consultas

(+57) 315 694 5218

Web: www.co.weber



Weber Colombia



Weber Colombia



Weber Colombia